

Hoe te gebruiken:

1. Reinig het porseleinen substraat zorgvuldig met reinigingsmiddel of Marabu-reiniger, zodat het vrij is van stof en vet. Spoel de reinigingsresten goed af voordat u gaat schilderen.
2. Roer de kleur goed door, want kleurpigmenten nestelen zich in het glas – niet schudden!
3. Schilder de ondergrond naar wens (zie technieken van porselein schilderen).
4. De verf is na 30 minuten stofdroog, na 3 dagen vaatwasmachinebestendig. Wij raden aan om de geschilderde glazen in het glas- en bekerbereik op maximaal 50 °C te spoelen. Als porselein wordt gebruikt in combinatie met de Porcelain & Glas Painter, kan het ook na het drogen (160 °C/30 min.) worden ingebrand.

Airbrush met Marabu Porselein

Spuitverf!

De airbrush-techniek met Marabu-kleuren biedt u geweldige ontwerptenties op verschillende oppervlakken - van papier, hout en handwerkmaterialen tot glas en porselein tot textiel en zijde.

Traploze kleurverlopen of scherpe contouren kunnen perfect worden geïmplementeerd met behulp van spraytechnologie en fotografisch nauwkeurige weergaven worden bereikt met behulp van speciale effecten zoals metaalglans of spiegelreflecties. De verf wordt gemengd met de luchtstroom in het spuitpistool en door constante beweging in extreem dunne verflagen aangebracht. Door de spuitmondopening, de afstand tot het schilderoppervlak of het gebruik van stencils te variëren, zijn er nauwelijks grenzen aan uw artistieke vrijheid.

Algemene verwerkingsinformatie:

Let op onze kleurtype-specifieke informatie over airbrush-technologie.

Nadere informatie:

- Voor gebruik de kleuren goed roeren en eventueel zeven
- De verdunner moet afgestemd zijn op de kleur en het oppervlak - In principe moeten de kleuren zo vloeibaar zijn dat ze door een theezeefje vloeien
- Het oppervlak moet vrij van stof en vet
- Werkplek Goed ventileren en beschermen tegen spuitnevel
- Bij het wisselen van kleur het spuitpistool afspoelen met het juiste

- reinigingsmiddel - bij de watergedragen Marabu verven is dit gewoon water
- Na gebruik zorgvuldig reinigen gereedschap met het juiste reinigingsmiddel
 - Voorafgaande tests uitvoeren

Kleurtypespecifieke informatie over de airbrushtechniek:

Airbrush met Marabu-porselein

sputmondgrootte: vanaf 0,2 mm

druk: vanaf 1,9 bar

verdunding: 1 deel verf op 2 delen water

Reiniging gereedschap: met water

De opgegeven waarden voor de spuitmondgrootte , verfviscositeit en druk zijn richtwaarden die op elkaar moeten worden afgestemd.

Meanderen, oppervlaktetoepassing

De porseleinverf wordt gedept op bijzonder fijne oppervlakken met een delicaat verloop. Hiervoor de verf lichtjes deppen met de sjabloonspons van Marabu, even wachten en dan weer zonder verf deppen. Dit vermijdt luchtballen. De punttechniek kan ook met meerdere kleuren worden gebruikt. Wanneer het op glas wordt gedept, zorgt Marabu Porselein voor een geweldig frost-effect.

Scratch-techniek

Vooraf in gestippelde gebieden kun je een wattenstaafje of een tandenstoker gebruiken om patronen en motieven in de natte verf te krassen.

Stempelen op porselein en glas

Marabu biedt een breed assortiment aan mini-stempels. Uitstekend geschikt voor schilderen op glas en porselein. Op elke mini-stempelverpakking vindt u gedetailleerde instructies.

Contourtechniek met de reliëfpasta

Met de Marabu Relief Paste kun je vanuit de tube fijne contouren tekenen op glas en porselein. Zodra de contouren zijn opgedroogd, wordt het motief ingeschilderd met Marabu Glas, GlasArt of Porselein.

Fijne versieringen uit de buis

Fijne decoraties, geschriften, vormen, punten of lijnen in 14 geweldige kleuren creëren speciale effecten op glas en porselein.

Sjabloneren met porselein

Met de zelfklevende stencils van Marabu kunnen zelfs complexe motieven eenvoudig worden gerealiseerd. Op elk zelfklevend sjabloon vindt u gedetailleerde instructies.

TIP EN TRUUKS

Geschilderde tegels

Gebruik voor het voegen van geverfde keramische tegels alleen fijnkorrelige mortel en werk alleen in het voeggebied, d.w.z. langs de rand van de tegel. Geverfde tegels alleen met water en afwasmiddel reinigen, geen schuurmiddelen gebruiken.

Versneld drogen van glas, porselein en porselein & glasschilder

Om het droogproces te versnellen of in combinatie met de Marabu Porselein & Glas Schilder kan de verf ook 30 minuten worden gebakken op 160 ° C.

Vermijd snijvlakken en drinkranden

Gesneden oppervlakken van borden en de randen van kopjes en glazen mogen niet worden geverfd, aangezien slijtage van bestek de verf kan beschadigen.

Frost effect op glas

Als je Marabu-porselein op glas dep, krijg je een geweldig frost-effect.

Contouren en fijne details

Met de Relief Paste of de Marabu Porcelain Painter bereik je fijne details en contouren. Mooie letters werken bijzonder goed met de kalligrafietip van de PorcelainPainter.

correcties

Correcties of een volledige verwijdering van de verfapplicatie is eenvoudig mogelijk zolang de verf nog niet helemaal droog is. Gebruik bijvoorbeeld een wattenstaafje met Marabu-reiniger of alcohol.

Gerechten voor dagelijks gebruik

Maak glazen en porseleinen voorwerpen goed schoon voordat u gaat schilderen. Voor een bijzonder effectieve reiniging maakt u het object schoon met schuirmelk en een spons en daarna inwrijven met Marabu reiniger of spiritus zodat het vrij is van stof en vet. Spoel de reinigingsresten af met schoon water voordat u gaat schilderen. Snijvlakken en drinkranden mogen niet worden geverfd, omdat de slijtage van bestek de lak kan beschadigen.

Vaatwasserbestendig

Spoel de geverfde voorwerpen af op maximaal 50 ° C om lang plezier te hebben van je individuele stukken!

Ongeschikte schildergrond

Voorwerpen met een plastic laag en gelakt zijn niet geschikt om met porselein te beschilderen.