

Gebruiksaanwijzing:

1. Was voor het schilderen het textiel goed uit.
2. Verf Marabu Textil op de droge stof en laat deze drogen.
3. Vervolgens elk geverfd gebied (50 x 50 cm elk) vanaf de voorkant strijken door een dunne doek gedurende 3 minuten op katoentemperatuur (ovenfixatie: 8 minuten op 150 ° C, behalve synthetische en gemengde stoffen). Daarna is Marabu Textil extreem wasbaar tot 60 ° C, Textil Metallic en Textil Fluoresco tot 40 ° C.
4. Kwasten en ander gereedschap direct na gebruik eenvoudig met water reinigen.

Was en strijk geverfd textiel altijd binnenstebuiten of strijk vanaf de voorkant bedekt met een doek.

DIVERSE TECHNIEKEN

Airbrush met Marabu Textil

Spuitverf!

De airbrush-techniek met Marabu-kleuren biedt u geweldige ontwerpopties op verschillende oppervlakken - van papier, hout en handwerkmaterialen tot glas en porselein tot textiel en zijde.

Traploze kleurverlopen of scherpe contouren kunnen perfect worden geïmplementeerd met behulp van spraytechnologie en fotografisch nauwkeurige weergaven worden bereikt met behulp van speciale effecten zoals metaalglans of spiegelreflecties. De verf wordt gemengd met de luchtstroom in het spuitpistool en door constante beweging in extreem dunne verflagen aangebracht. Door de spuitmondopening, de afstand tot het schilderoppervlak of het gebruik van stencils te variëren, zijn er nauwelijks grenzen aan uw artistieke vrijheid.

Algemene verwerkingsinformatie:

Let op onze kleurtypespecifieke informatie over airbrushtechnologie.

Nadere informatie:

- Voor gebruik de kleuren goed roeren en eventueel zeven
- De verdunner moet afgestemd zijn op de kleur en het substraat - De

kleuren moeten in principe zo vloeibaar zijn dat ze door een theezeefje stromen

- Het substraat moet vrij zijn van stof en vet
- Werkplek Goed ventileren en beschermen tegen spuitnevel
- Bij het wisselen van kleur het spuitpistool afspoelen met het juiste reinigingsmiddel - bij de watergedragen Marabu verven is dit gewoon water
- Na gebruik gereedschap zorgvuldig reinigen met het juiste reinigingsmiddel
- Voorafgaande tests uitvoeren

Kleurtypespecifieke informatie over airbrushtechnologie:

Airbrush met Marabu Textil

Sproeiergrootte: vanaf 0,3 mm

druk: vanaf 2 bar

verdunding: 4 delen verf op 1 deel water

Reiniging gereedschap: met water

De opgegeven waarden voor sproeiergrootte, verfviscositeit en druk zijn richtwaarden, die op elkaar moeten worden afgestemd.

Zon technologie

Een geweldige, zelfs magische ontwerpoptie voor textiel is de Sun-techniek met de kleurtypes Marabu Textil en Marabu Silk.

Om dit te doen, verdun je Marabu Textil met water en breng je het gelijkmatig aan op dunne stof; Gebruik Marabu Silk onverdund. Plaats een dekkend sjabloon of een voorwerp op de natte verf (bijv. Motieven die eenvoudig uit karton of schuimrubber zijn gesneden, zoals harten, driehoeken, sterren enz. Of natuurlijke materialen zoals bladeren) en verzwaren. Stel de bedekte stof bloot aan zonlicht of een sterke lamp of - wat het snelst is - droog het met een krachtige föhn. Afhankelijk van de lichtintensiteit zal het bedekte gebied na verloop van tijd negatief lijken - een verbluffend effect! Je goede stuk is klaar als de stof helemaal droog is, ook onder het sjabloon. Bevestig vervolgens volgens de instructies. Houd er rekening mee dat als de kleuren sterk verdund zijn, de was weerstand verminderd kan zijn.

TIPS EN TRUUKS

Afwerking / voorwas textiel uitwassen

Nieuw textiel moet vóór het schilderen minstens één keer zonder wasverzachter worden gewassen. Afwerkingen en wasverzachters voorkomen dat de kleur de vezel doordringt, dus hechting na fixatie is niet gegarandeerd.

Afdrukken per meter

Patroonrollen zijn ideaal voor het bedrukken van tuinartikelen met Marabu Textil.

Dubbelzijdig textiel

Plaats bij het schilderen van dubbelzijdig textiel (T-shirt of kussensloop) altijd een stuk karton tussen de textiellagen zodat de verf niet doorvloeit. Dit maakt het schilderen op stof ook gemakkelijker, vooral voor kinderen.

Dosering uit de flesjes

Door de speciale sluitingen van de 250 ml en 500 ml textielflessen kan de verf optimaal worden uitgegoten.

De textielkleuren fixeren

Om permanente textielontwerpen te verkrijgen, is een exacte en grondige fixatie van de kleuren noodzakelijk. Volg daarom de bevestigingsinstructies!

Bevestiging in combinaties (voering / textielkleuren)

Met combinaties van textielkleur in de pot en de voering op textiel wordt de beste fixatie bereikt in de oven 8 minuten op 150 ° C.

Geschikt textiel

Met de Marabu textielverven kunt u alle afwerkings- en wasmiddelvrije stoffen van katoen, linnen, jute, zijde en gemengde weefsels schilderen tot maximaal 20% synthetische vezels. Gebruik geen gebreide kleding, deze kunnen niet op een wasbare manier worden vastgemaakt.

Schilderen op zijde

Verdun hiervoor Marabu Textil met een beetje water. Bij het schilderen ontstaan vaste contourlijnen. Fixatie op katoentemperatuur gedurende 3 minuten vanaf de achterkant of 8 minuten op 150 ° C in de oven.

Droog alvorens te fixeren

Plak geleverd textiel pas vast als de verf helemaal droog is. Eventueel een nacht laten drogen.

Verscheidenheid aan afdrukzegels

Eenvoudige voorwerpen zoals natuurlijke sponzen, fleskurken, houten blokken of bladeren zijn geschikt om te bedrukken met Marabu Textil (gebruik weinig kleur). U kunt ook zelf stempels maken van schuimrubber.

Wassen van geverfd textiel

Was geverfd textiel altijd binnenstebuiten met een mild wasmiddel. Plaats het strijkijzer nooit rechtstreeks op het geverfde oppervlak, strijk het binnenstebuiten of bedekt met een doek.

Schilderen van t-shirts

Schuif bij het schilderen van T-shirts gewoon een stuk karton onder de stof om te voorkomen dat de verf erdoorheen komt.