

Chineeswit  +++ 108 PW4	Perm.citroengeel  +++ 254 PY184	Azogeel L  +++ 268 PY154	Azogeel M  +++ 269 PY154/PO62	Gummigut  +++ 238 PY154/PR101	Azogeel D  +++ 270 PY154/PO43	Napelsgeel rood  +++ 224 PY42/PO43	Permanentoranje  +++ 266 PY154/PO73	Vermiljoen  +++ 311 PR254/PY154
Permanetrood L  +++ 370 PR254	Permanetrood D  +++ 371 PR254/PV19	Kraplak L  +++ 327 PR264/PR254	Kraplak donker  +++ 331 PR264	Quinacridonrose  +++ 366 PV19	Perm. roodviolet  +++ 567 PV19	Perm. blauwviolet  +++ 568 PV19/PB29	Ultramarijn D  +++ 506 PB29	Kobaltbl. (ultram.)  +++ 512 PB29/PW6
Ceruleumbl. (phtalo)  +++ 535 PB15/PW6	Phtaloblaauw  +++ 570 PB15	Pruisichblauw  +++ 508 PB27	Indigo  +++ 533 PB15/PBk6	Perm. geelgroen  +++ 633 PY154/PG7	Hookersgroen L  +++ 644 PG7/PY154	Hookersgroen D  +++ 645 PG7/PY154	Permanentgroen  +++ 662 PG7/PY154	Vert émeraude  +++ 616 PG7
Phtalogroen  +++ 675 PG7	Sapgroen  +++ 623 PY129/PG7	Olijfgroen  +++ 620 PG7/PY154	Gele oker  +++ 227 PY42	Sienna naturel  +++ 234 PY42	Omber naturel  +++ 408 PY42/PR101	Sienna gebrand  +++ 411 PR101/PBk11	Engelsrood  +++ 339 PR101	Omber gebrand  +++ 409 PR101/PBk6
Sepia  +++ 416 PBk7/PR101	Van Dijckbruin  +++ 403 PBk6/PR101	Paynesgrijs  +++ 708 PBk6/PV19	Ivoorzwart  +++ 701 PBk6/PBk9					

Verklaring van de tekens van links naar rechts

Voorbeeld:

Azogeel M



+++ 269
PY154/PO62

Letter achter de kleurnaam:

L = licht, M = middel, D = donker

+++ = lichtheidsgraad

+++ = minimaal 100 jaar lichtecht bij museumomstandigheden (alle 40 kleuren)

++ = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

+ = 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

° = 0 - 10 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

De lichttheid is getest volgens ASTM-Norm D4303.

269 = kleurnummer

PY154/PO62 = gebruikte pigmenten

Verkrijgbaar in tuben van 10 ml en in napjes.